

NHL KALKBRUK (KKH) 20/80/475

TÄNK PÅ!

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du arbetar med produkten, och läs säkerhetsdatablad.

Åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Är du osäker på materialval eller förutsättningar ta kontakt med oss.



Förarbete:

Scankalk NHL Kalkbruk skall förvaras torrt och får inte användas vid temperaturer under 5 grader. Underlaget skall förvattnas och vara något sugande. Blandning sker bäst med tvångsblandare.

För att uppnå korrekt blandning rekommenderas att alltid blanda i minst 15-20 minuter. Tillsätt ca 4,5 liter vatten/säck, och blanda till homogen konsistens. Blandat bruk skall användas inom 2 timmar.

Scankalk NHL Kalkbruk 20/80/475 är ett fabriktillverkat torrbruk baserat på hydratkalk och hydratisk kalk. Produkten är ett färdigblandat KKh kalkbruk och skall endast tillsättas vatten vid användning. Kalkbruket är klassificerat och överensstämmande med

EN 998-1:2016, 0-1 och 0-2mm

EN 998-2:2016, 0-3 och 0-4mm

Scankalk NHL Kalkbruk 50/50/575 är ett starkare kalkbruk (NHL 5) framtaget för både renovering och restaurering men även nyputsning. Produkten har en hög naturlig vidhäftning.

Passar vanligtvis bra för tegelmurning, omfogning samt ut- och invändig grundning alt. utstockning.

Utförande:

Produkten kan påföras både manuellt eller maskinellt med pump/spruta.

Tänk på att inte lägga tjockare puts-skikt än 3 x ballaststorleken per påslag och dygn.

Om flera skikt skall påföras måste alltid förvattnings ske mellan påslagen. Det föregående puts-skiktet skall då även hunnit torka ut. Arbeta inte vid temperaturer under +5 grader samt över +40 grader. Tänk på att alltid hålla putsytan fuktig under härdning. Skydda mot sol, vind och vatten.

Färdigställt putsytor med Scankalk Sandkalk eller Kalkmjölk & CA Säck

KONTAKT

Brukspecialisten AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice