

Produktbeskrivning

FINLERPUTS DECO FRAKTION 0-1MM



Denna produktbeskrivning anger användningsområden och arbetsrekommendationer. Materialet är testat av tillverkaren och garanterar produktens kvalitet, men inte dess korrekta användning. Användaren ansvarar själv för korrekt applicering. Särskilda förhållanden och underlag måste beaktas för varje projekt.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, absorberande och fritt från damm, färg och smörjmedel (oljor, fetter osv.) och förhindra att putsen torkar för snabbt. Absorberande underlag ska mättas (vattnet ska stanna på ytan i minst 5 sekunder innan det absorberas). För släta betong-, gipsskivor och andra släta ytor med dålig vidhäftning rekommenderas användning av kvartsgrundning.

Förhållanden

Underlags- och omgivningstemperaturen ska vara över +5 °C. Lerputsens torkar genom avdunstning av vatten. Lokalen måste vara välventilerad för korrekt torkning. Använd gärna fläktar, blåsmaskiner och avfuktare för optimal torkning. För lång torktid och hög luftfuktighet kan orsaka ytlig mögelbindning som inte är hälsofarlig. När ytan är torr, torka bort möglet.

Förberedelse

Tillsätt 5–6 liter rent vatten per 25 kg säck. Blanda noggrant i 5–10 minuter till en porös, enhetlig massa. För bästa resultat, blanda dagen innan applicering, men minst 30 minuter före användning. Blanda om ordentligt före applicering.

Applicering I (Strukturerad yta)

Rengör och fukta underlaget. Applicera ett 2–3 mm tjockt lager. Jämna ut ytan med lång stålbräda eller med bred spackel. Låt putsen härda och bearbeta sedan ytan med en gummibräda.

Applicering II (Dekoratativ yta - DEKO)

Applicera ett totalt lager på 2–3 mm. Jämna ut med lång stålbräda eller bred spackel. Efter härdning, jämna ut ytan med en fuktig svamp med mjuka rörelser. Upprepa försiktigt före fullständig torkning. När ytan är helt torr, använd en torr svamp för att framhäva de dekorativa effekter.

Ytbehandling

För slutlig ytbehandling ska ytan grundas inomhus med UKU Cellulosagrund. Detta binder lerpartiklarna och gör ytan starkare. Innan grundning ska lös sand avlägsnas med borste eller svamp. Ytan kan målas med UKU Lerfärg.

Underhåll

Mindre lagningar kan utföras på skadade ytor. Det rekommenderas att spara en del av pulverpartiet för detta ändamål. Vid skador, blanda lite material i en burk och dutta försiktigt på området med en fin pensel. Smutsiga ytor kan rengöras eller övermålas med samma material.

Materialåtgång

Beroende på underlagets jämnhet: 3,5–5 kg/m² vid 2–3 mm tjockt lager.

Säkerhet

Undvik inandning av damm och ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj med saltlösning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring

I torra förhållanden kan lerputsens bevaras på obestämd tid. Fukt- eller vattenskadade säckar kan återanvändas efter ordentlig blandning. Färgbatchnummer identifieras via förpackningen. Mindre färgvariationer mellan batcher kan förekomma.

Svensk återförsäljare: **Brukspecialisten AB**, www.brukspecialisten.se

BRUKSPECIALISTEN

The product description lists the possible uses of the material and gives recommendations for working. The manufacturer has tested the material and ensures its quality, but cannot guarantee that it is used in the proper manner. Hence, the user is not released from liability. The particular conditions and surfaces need to be taken into account for each object.

Saviukumaja OÜ | Mõisahooi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 Estonia | +372 56505505 | www.uku.eu