

NHL KH 100/400 0-1, 0-3 OCH 0-4 MM

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för NHL 100/400.



PRODUKT

Scankalk NHL kalk Kh 100/400 med kornstorlek 0–1, 0–3 och 0–4 mm är ett fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk. Produkten är ett färdigblandat Kh-bruk. Kh-bruket ska endast tillsättas vatten före användning. Bruket är klassificerat som CS enligt EN 998-1 och EN 998-2:2010.

BESKRIVNING

Scankalk NHL kalkbruk Kh 100/400 är idealiskt för hårt belastade områden, såsom murning av sockel, murning med natursten i utsatta områden, läggning avnockpannor och taktegel, samt murning av gesimser och fogning av granit eller som sättbruk för golvklinker. Produkten kan användas både inomhus och utomhus.

APPLICERING

Scankalk NHL kalkbruk kan slås på med putsslev, eller sprutas på med lämplig pumputrustning. Tjockleken får inte överstiga ca.9 mm per påslag. Vid applicering av flera lager ska underlaget alltid förvattnas inför nästa lager. Tidigare lager skall vara torrt innan nästa appliceras. Bruket bör inte användas vid temperaturer under 5 °C eller över 50 °C.

FÖRARBETE

Scankalk NHL kalkbruk ska förvaras torrt och får inte användas vid temperaturer under 5 °C. Underlaget ska alltid förvattnas tills det yttersta lagret är lätt sugande. Scankalk NHL kalkbruk blandas i tvångsblandare eller med murbruksborr. För att uppnå en så smidig blandning som möjligt rekommenderas blandning i tvångsblandare i 15–20 minuter. Tillsättning av cirka 4,5 liter vatten sker dock utifrån önskad konsistens. Bruket ska användas inom 2 timmar.

KONTAKT

Brukspecialisten Sverige AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice

NHL KH 100/400 0-1, 0-3 OCH 0-4 MM

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för NHL 100/400.



SLUTBEHANDLING

Scankalk NHL-kalkbruk ska hållas fuktigt efter påslag för att förhindra för snabb uttorkning. Skydda mot vind, sol osv. När torkprocessen är avslutad (vit torr yta), kan ytan slutbehandlas med Scankalks rena, naturliga ytbehandlingar, såsom sandkalk, pigmenterad kalkmjölk och kalkvatten.

NHL Kh 100/400 levereras i 25 kg säck alt. storsäck 1000 kg

Fysiska data	Värde
Tryckstyrka/klassifisering	CS I
Vattenmängd	Ca. 18 % (motsvarar ca. 4,5 lit. vatten/25 kg torrbruk)
Viktnnehåll	100 viktdeklar NHL-kalk och 400 viktdeklar sand.
Åtgång	Murning: 650 liter bruk pr. 1000 mursten. Fogning: 250 kg mortel pr. 100m2 Putsning: Ca. 1,8 kg/mm och kvadratmeter
Användningstid	Används inom två timmar. Bruket kan omröras igen, men utan att tillsätta mer vatten. Torrt bruk ska kasseras.
Apliceringstemperatur	+5C til +30C

KONTAKT

Brukspecialisten Sverige AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice