

SANDKALK

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt.

Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för Sandkalk



FÖRARBETE

Ny puts: Normalt behövs inget förarbete, borsta endast bort lösa sandkorn och fukta innan sandkalkning.

Äldre obehandlad puts: Rengör från smuts, mögel och alger. Använd vid behov algborttagningsmedel.

Kalkade ytor: Avlägsna all lös kalk, smuts och alger. Rengöringen utförs genom att borsta med stålborste eller lätt sandblästring, hetvattentvätt eller högtryckstvätt.

Reparationer före sandkalkning: Alla putsreparationer utförs med samma typ av bruk som det befintliga, för att uppnå liknande struktur inför sandkalkning. Reparationer får vid behov kalkas för att ge en struktur som överensstämmer med den övriga ytan.

PRODUKT

Sandkalk är en kalkmjölk tillsatt finkornig sand för särskilda kalkningsuppgifter. Den är blandad av 4 delar kulekalk och 1 del mursand (0–0,3 alt. 0–0,1) och 3 delar kalkvatten. Produkten är klar att användas och ska bara vispas ordentligt före och under användning.

BESKRIVNING

Sandkalk används där man önskar en bättre grund för efterföljande kalkbehandling eller som förbehandling på ytor där kalken har svårt att fästa, t.ex. på ytor av kalkcementbruk. Sandkalk kan också användas som slutbehandling, som standard vit eller pigmenterad enl. kulörkarta.

ANVÄNDNING

Sandkalk är en ren kalkbaserad produkt. Den innehåller endast våtsläckt och väl lagrad kulekalk, finkornig kvartssand, kalkvatten och mineraliska pigment i de färgade blandningarna. Produkten används normalt som en ytbehandling, men kan också användas som grundning före kalkning med traditionell kalkmjölk på utsatta och belastade ytor. Kan användas på de flesta typer av kalkputsade ytor och i vissa fall andra mineralska underlag. Kontakta alltid din återförsäljare om du är osäker på hur produkten ska användas.

KONTAKT

Brukspecialisten Sverige AB
www.brukspecialisten.se



The natural Choice

SANDKALK

SÄKERHET

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk), som är irriterande för hud och ögon. Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid arbete med denna produkt. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ATT TÄNKA PÅ

Observera att åtgången kan variera beroende på utförande och underlagets beskaffenhet. Vid tvekan om användning eller effekt av produkten, kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

ANVISNINGAR

Se säkerhetsdatablad (SDS) för Sandkalk



UTFÖRANDE

Före applicering fuktas underlaget tills det framstår mörkare. Ytan ska hållas lätt fuktig under hela utförandet. Tillfällig vattnings under arbetets gång är ofta nödvändig. Även under arbetet ska ytan fuktas i sådan grad att kalkningen är lätt att utföra och inga penselhår eller tjocka lager uppstår i det färdiga resultatet. Det ovanstående gäller både vid första och efterföljande behandlingar. Sandkalken är klar att använda efter omrörning med visp. Rör om regelbundet så att materialet hålls homogent. Sandkalk påförs med mjuk kalkkvast eller annan mjuk borste/pensel i korsstrykning. Sandkalk kan också putsas med ett putsbräde med svamp för bättre vidhäftning till underlaget, eller om en putsad/filtad struktur önskas.

ÖVRIGT

Om man arbetar med infärgad sandkalk på stora sammanhängande ytor, bör flera hinkar blandas i en större behållare för att undvika möjliga kulörskillnader. Arbetet sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och +20°C och när luftfuktigheten är hög. Arbeta inte i direkt solljus, hög värme eller vid temperaturer under +5°C.

Sandkalk levereras i hink om 25 eller 15 kg och kan fås pigmenterad enl. std.kulörkarta.

Kalk är en naturprodukt vars sammansättning varierar inom vissa gränser. All analysdata bör därför betraktas som vägledande.

Fysiska data	Värde
Färg	Vit
Volymvikt	1000 kg/m ³
Optimal temp. vid användning	10-20 °C
Åtgång	ca. 0,5 kg / m ² (5-7 skikt)
pH	> 12
Lagring	Frostfritt i tillsluten förpackning >5°C

KONTAKT

Brukspecialisten Sverige AB
www.brukspecialisten.SE



The natural Choice